



5000

شيد تعمير ناعم



R2

كود المنتج: ٥٠٠٠

شهادات الجودة

يتوافق مع TS EN 1504-3 R2 Class

الوصف: هو عارة عن شيد مصنوع من أساس الأسمنت ، مكون واحد ، مقوى باليولير ، ناعم كليا، يستخدم في تعمير واصلاح الأسطح.

الاستخدامات: يستخدم في الجبهات الداخلية والخارجية، وترميم وإصلاح العناصر الخرسانية الجاهزة والخرسانة ، وتعمير وإصلاح اللصقات الجدارية والسفينة ، والحصول على سطح أملس وصلب قبل الطلاء ، التغطية بالسيراميك والعزل. مناسب للشقق الثابتة حتى ٥ مم.

ميزايات:

- لا يجمع الغبار ولا يتعرض للانكسار.
- سهل التطبيق.
- يجف بسرعة مما يسمح بتطبيقه في وقت قصير.
- يوفر قوة التصاق عالية بدون تمدد أو بطانة.
- مقاومة للماء والتجمد.

تحضير السطح: يجب معالجة سطح التطبيق عن طريق تنظيفه من الغبار والزيت والطلاء ومواد المعالجة والمنظفات وزيوت العفن والعوامل المضادة لالتصاق مثل السيليكون. يجب ترتيب سطح التطبيق والحفاظ على رطوبته.

تحضير الشيد: يتم إضافة ٢٥ كجم من شيد فالكون الناعم للتعمير (أبيض) إلى حوالي ٦,٥ - ٧ لترات من المياه النظيفة ويفضل خلطها مع خلاط أو مجرفة بسرعة منخفضة حتى لا تبقى كتل. يتم الانتظار للشيد المحضر لمدة ٥ - ١٠ دقائق حتى يتشكل ويخلط مرة أخرى. يجب استهلاك الخليط الموجود في الحاوية خلال ٣٠ دقيقة.

معلومات التطبيق: يتم تطبيق شيد التعمير على المناطق المكسورة والمشقة على السطح بمساعدة مالج. يمكن تطبيقه بسمك ١-٥ ملم. بعد التطبيق ، يوصى بترطيب السطح على فترات منتظمة خلال ٢٤ ساعة.

الاستهلاك: ١,٥ كجم / م² (سمك ١)

تحذير: تجنب الاستخدام عند درجات حرارة أقل من + ٥ درجات مئوية وما فوق + ٣٥ درجة مئوية. تجنب الاستخدام في المناطق المحمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال ٢٤ ساعة أو التعرض لأنشعة الشمس والرياح المباشرة. لا تقم بإضافة مسحوق أو ماء إلى الشيد الذي انتهت صلاحيته. حافظ على رطوبة السطح حتى يجف الشيد. لا يتم تطبيقه على الجبس واللصقات الملوثة الجاهزة والدهانات والطلاءات الخارجية. يتم توفير القيم المذكورة أعلاه في ظل الظروف المحيطة من ٢٣ ± ٥ درجة مئوية والرطوبة النسبية ٥٠ ± %.

التعبئة والتغليف: أكياس ورق كرافت بوزن ٢٥ كجم.

مدة الصلاحية: يمكن تخزينها لمدة ١٢ شهراً على منصة نقالة مع ١٠ طبقات بحد أقصى مكثفة في عبوة غير مفتوحة في ظروف غير رطبة.

الصحة والسلامة: كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية ، يجب ألا تكون على أي شكل من الاتصال بالمنتجات الغذائية، الجلد والعينين والفم أثناء الاستخدام والتخزين. إذا ابتلعت عن طريق الصدمة ، اطلب المسحورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد ، اغسل مع الكثير من الماء. تخزن بعيداً عن متناول الأطفال.

المواصفات الفنية

المظهر الخارجي	: مسحوق ناعم لون رمادي
كتافة المسحوق	: ~ ١,٣٥ كجم / لتر
نسبة خلط المياه	: ٦,٥٥-٧ لتر ماء / ٢٥ كجم مسحوق
وقت الانتظار بعد الخلط	: ١٠ - ١٥ دقائق
عمر الحاوية	: حوالي ٣٠ دقيقة
درجة حرارة التطبيق	: + ٥ درجة مئوية إلى + ٣٥ درجة مئوية
مقاومة الالتصاق	: ≤ ٠,٨ نيوتن / مم ٢ (EN 1542)
تحمل الميل	: ≤ ٤,٠ نيوتن / مم ٢ (EN 196-1)
تحمل الضغط	: ≤ ١٥,٠ نيوتن / مم ٢ (EN 12190)
درجة حرارة الخدمة	: -٢٠ درجة مئوية إلى + ٢٠ درجة مئوية



تم الحصول على ارشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربتنا وفقاً للمشروع ٢٣ OC ٢٢٣ و ٥٠ ± % من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.