



8010

شيد مضاد للتجمد ومضاف سكريد

تعريف: إنها مادة خالية من الكلور وسلفونات البوليماضالين والنترات القائمة على الملح والبلاستيك والماء المضاف التي تسرع وضع الخرسانة ويعطي مقاومة للخرسانة في الظروف الجوية المتجمدة.

مجالات الاستخدام: في حماية الخرسانة من تأثير الصقع في الطقس البارد طوال اليوم ، في التطبيقات التي تتطلب قوة مبكرة عالية في الطقس البارد ، في حماية اللصقات الداخلية والخارجية القائمة على الأسمنت من التجمد ، في حالة الانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة ، في حالة إزالة القوالب المبكرة ، يتم استخدام قذف التسوية الأرضية في إنتاج أنواع مختلفة من صب الخرسانة والخرسانة الجاهزة والمبكرة الصنع والخرسانة الجاهزة مع وبدون مضخة.

مزايا:

- في حالة صب الخرسانة في الطقس البارد ، فإنها توفر مقاومة مبكرة عن طريق حماية الخرسانة من الصقع.
- تقصير أوقات البدء والانتهاء من الخرسانة.
- لا يضر التعزيز لأنه لا يحتوي على الكلور ، فهو غير قابل للتأكل.
- يمكن استخدامها بأمان في هيكل الخرسانة المسفلحة.
- يضمن استمرارية العمل دون تأخير صب الخرسانة في الطقس البارد.
- يوفر التوزيع المنتجاني للأسمنت وجزيئات الرمل في الخرسانة والملاط ويضمن الماء على سطح أكبر.

معلومات التطبيق: يضاف الماء التطبيقي المضاف للتجمد المضاف إلى الخرسانة أو الملاط على مرحلتين. في المرحلة الأولى ، تتم إضافة حوالي ٥٪ من الماء المخلوط بدون ماء للتجمد ومدافع الهalon إلى الخرسانة أو الملاط. في المرحلة الثانية ، تتم إضافة مضادات التجمد ومدافع الهalon ومضاف سكريد إلى المياه المتبقية بنسبة ٥٪ وفقاً للكمية الموصى. يخلط ماء التجمد المضاف للتجمد ومدافع الهalon بالخرسانة أو الملاط للتوزيع المنتجاني ، ويفضل أن يكون ذلك بسرعة ٢-١ دقيقة.

استهلاك: بالنسبة للمادة ١٠٠ كجم (الأسمنت ، الرماد المتطاير ، الخبث إلخ) - يتم استخدام منتج من ٢,٥ كجم. هذه الكمية يمكن أن تصل إلى ٥ كجم من المنتج في الطقس البارد جدا.

انتباه: يجب تحديد نسب التركيب واستخدام المزيج في الخرسانة أو الملاط وفقاً للفترة المطلوبة من الخرسانة وخصائصها نتيجة للتجارب الأولية مع المواد الخام التي سيتم استخدامها في موقع البناء. المزيج المباشر على الخليط الجاف (الموثق + الركام) سيمنع التوزيع الميكانيكي المودع ولن يحقق الخواص الميكانيكية المنشودة للخرسانة. يجب إضافة المضاف إلى الماء. إذا تم استخدام أكثر من الاستهلاك الموصى به ، فقد تتغير أوقات إعداد الخليط. يجب تخزين المواد المراد استخدامها في خليط الخرسانة أو خليط الملاط في ظروف مناسبة حتى لا تتأثر بالبرد وتكون درجة حرارة الخرسانة الطازجة بين +٥ درجة مئوية و +١٥ درجة مئوية حسب درجة الحرارة المحظطة وسمك الصب الخرسانة. يجب منع الخرسانة من الضباب السريع في درجة الحرارة والرطوبة حتى تصل إلى قوة من ٤ إلى ٥ نانومتر / م٢ ومحمية بطرق المعالجة المناسبة. بدلاً من القوالب الفولاذية ، يفضل استخدام القوالب الخشبية. يجب أن تهتز قبل الاستخدام.

التعبئة: في دلاء بلاستيكية من ٣٠ كجم

مدة الصلاحية: يمكن تخزينها لمدة ١٢ شهراً في عبوتها غير المقتوحة في بيئة باردة وجافة بين ٥ + درجة مئوية و + ١٥ درجة مئوية. رج العبوة جيداً قبل الاستخدام. حماية ضد الصقع.

الصحة والسلامة: كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية ، يجب لا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والفم أثناء المناولة والتخزين. أثناء التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات الواقية والنظارات الواقية والأقنعة التي تتوافق مع قواعد الصحة المهنية. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة ، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد ، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيداً عن متناول الأطفال.

137

المواصفات الفنية	
مظهر خارجي	:سائلبني
الكتافة السائلة	: ١,١٥ ± ٠,٠٥ كجم / لتر (٢٠ درجة مئوية)
الدالة الحاصمية	: ٨ - ٦ (٢٠ درجة مئوية)
محتوى الكلور والنترات	: < ٠,١٪
نقطة التجمد	: -١٠ درجة مئوية

تم الحصول على ارشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربتنا وفقاً للشروط OC ٢٢٢٣ و ٥٪ من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحظطة. درجات الحرارة العالية تفسر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.

